CE

nordpan RUBNER

Dichiarazione di prestazione – n°: Nordpan-01.5-SWP/1 S

Modificata il 01.01.2024

In conformità all'ordinanza Nr. 305/2011 (BauPVo)

1. Codice di identificazione del tipo di prodotto	SWP/1 S-D
2. Marcatura per l'identificazione del tipo di prodotto	SWP/1 S-D (intervallo di spessore 13-60mm), tre strati (L3) o cinque strati (L5)
3. Nome e indirizzo del produttore	Nordpan Srl, Zona Industriale 7, I-39030 VALDAORA
4. Scopo di impiego del prodotto da costruzione	Pannello di legno massiccio ai sensi di EN 13353:2022 per l'utilizzo come struttura portante in zone asciutte
5. Sistema per la valutazione/il controllo	2+
6. Norma armonizzata applicabile	EN 13986:2004+A1:2015

7. Nome e numero identificativo dell'organismo notificato:
La Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Dresden GmbH (NB Nr. 0766) ha eseguito la prima ispezione dello stabilimento e del controllo di produzione aziendale (WKP) in conformità al sistema 2+ e si occupa del controllo, della stima e della valutazione continui del WKP.

8. Valutazione tecnica europea (ETA): mancante

9. Caratteristiche principali in conformità a EN 12369-3:2022

			Intervallo di spessore nominale in mm			
			12-20	>20-30	>30-80	
Resistenza [N/mm²]	Sollecitazione verticale					
	Flessione *	$f_{m,0,flat}$	30	27	20	
		$f_{m,90,flat}$	5	5	10	
	Spinta	$f_{v,0,flat}$	1,0	1,0	1,0	
		$f_{v,90,flat}$	1,0	1,0	1,0	
	Sollecitazione orizzontale					
	Flessione	$f_{m,0,edge}$	25	18	12	
		$f_{m,90,edge}$	12	12	12	
	Trazione	$f_{t,0}$	12	9	6	
		$f_{t,90}$	3	3	3	
	Pressione	$f_{c,0}$	18	16	10	
		$f_{c,90}$	12	10	10	
	Spinta	$f_{v,0,edge}$	4	4	2,5	
		$f_{v,90,edge}$	4	4	2,5	
Rigidità [N/mm²]	Sollecitazione verticale					
	Flessione *	$E_{m,0,flat}$	10000	10000	8000	
		$E_{m,90,flat}$	650	800	1500	
	Spinta	$G_{0,flat}$	50	50	50	
		$G_{90,flat}$	50	50	50	
	Sollecitazione orizzontale					
	Flessione	$E_{m,0,edge}$	6000	5000	4000	
		$E_{m,90,edge}$	4000	4000	4000	
	Trazione	$E_{t,0}$	6000	5000	4000	
		$E_{t,90}$	4000	4000	4000	
	Pressione	$E_{c,0}$	6000	3500	2500	
		$E_{c,90}$	4000	2500	2500	
	Spinta	$G_{0,edge}$	450	450	450	
		$G_{90,edge}$	450	450	450	

** Si prega di notare i valori dichiarati individualmente alla fine del documento!*

Deviazione da impatto come resistenza sotto carico concentrato e rigidità sotto carico concentrato	npd
Portata pannelli da parete	npd
Resistenza agli urti	npd

Comportamento al fuoco	Classe di comportamento al fuoco	Spessore minimo	Condizione di utilizzo finale
	D-s2,d0	12 mm	Senza traferro d'aria dietro al pannello di legno
		15 mm	Con traferro d'aria chiuso dietro al pannello di legno

		18 mm	Con traferro d'aria aperto dietro al materiale legnoso
	D-s2,d2	12 mm	Con traferro d'aria chiuso o aperto di non più di 22 mm dietro al pannello di legno

Permeabilità al vapore acqueo		- Peso specifico apparente medio 300 kg/m³: μ umido 50, μ secco 150 - Peso specifico apparente medio 500 kg/m³: μ umido 70, μ secco 200
Emissione di formaldeide		E1
Emissione di pentaclorofenolo		≤ 5 ppm
Isolamento al rumore aereo		npd
Fonoassorbenza		0,10 per gamma di frequenze 250-500 Hz 0,30 per gamma di frequenze 1000-2000 Hz
Conduttività termica (densità)		- Peso specifico apparente medio 300 kg/m³: λ = 0,09 W/mK - Peso specifico apparente medio 500 kg/m³: λ = 0,13 W/mK
Resistenza alla pressione di appoggio		ρ_k = 430 kg/m³
Permeabilità all'aria		npd
Durevolezza	Qualità dell'incollaggio	SWP/1 ai sensi di EN 13354:2008 (in seguito a deposito in acqua fredda) •0,4 ≤ fV < 0,8 N/mm² (con quota di rottura del legno ≥ 40%) •0,8 ≤ fV < 1,2 N/mm² (con quota di rottura del legno ≥ 20%) •fV ≥ 1,2 N/mm² (nessun requisito di rottura del legno)
	Resistenza a trazione trasversale	npd
	Aumento di spessore	npd
	Resistenza all'umidità	SWP/1
	meccanica (ossia resistenza allo scorrimento-scorrimento viscoso)	npd
	biologica	npd

npd: parametro non stabilito

Firmato per il produttore e a nome del produttore:

Horst Kofler
Amministratore delegato

Valdaora, il 01.01.2024

nordpan RUBNER
NORDPAN GMBH-SRL
Industriezone 7 Zona Industriale
I-39030 OLANG – VALDAORA (BZ)
Mwst-Nr. 00124180219 Part. IVA
Tel. 0474 496255 – Fax 0474 498002

È possibile richiedere versioni più vecchie della dichiarazione di prestazione all'indirizzo info@nordpan.com.

**** Valori di flessione dichiarati individualmente 3-S NORDPAN:***

Valori di flessione in N/mm² - Valori dichiarati individualmente (SD) per 3-S NORDPAN SRL										
Spessore mm	13	16	19	22	27	32	35	42	49	60
Flessione $f_{m,\,0,\,flat}$	35	35	35	30	30	25	25	25	25	25
Flessione $f_{m,\,90,\,flat}$	7,0	7,0	7,0	7,3	6	10	10	10	10	13
Flessione $E_{m,\,0,\,flat}$	10400	10000	10200	10000	10200	9700	9300	9900	9400	9400
Flessione $E_{m,\,90,\,flat}$	650	800	800	1300	800	1500	1500	1500	1500	1500

EPH®
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prueflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11054-01-00
accreditato dalla Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt
Organismo europeo notificato di costruzione 0766
Organismo ufficialmente riconosciuto del DIBt SAC 03

CE

CERTIFICATO RELATIVO ALL' AUTOCONTROLLO DELLA

0766 – CPR – 362 – 01

In conformità alla direttiva dell'Unione Europea 305/2011/EU del 9 marzo 2011 in merito all'adeguamento delle disposizioni legislative ed amministrative dei paesi membri per i prodotti edili (direttiva dei prodotti edili - DPE), modificati tramite la direttiva dell'Unione Europea 93/68/EWG del 22 luglio 1993, si certifica, che il prodotto edile

Nordpan Pannello a tre e cinque strati

Panello in legno massiccio multistrato secondo la normativa EN 13353
per uso interno, quale prodotto edile portante in uso interno,
classe tecnica SWP/1 S L3 e L5 (portante) nonché
classe tecnica SWP/1 SD L3 e L5 (portante, valori dichiarati)
spessori nominali da 13 a 60 mm

Prodotto tramite:

NORDPAN GmbH
Zona Industriale 7
39030 Valdaora – Olang
Italia

Presso gli stabilimenti produttivi:
NORDPAN GmbH; Valdaora – Olang; Italia
NORDPAN Rubner Holzbauelemente GmbH; – Strassen, Austria

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni relative alla valutazione e alla verifica della costanza di prestazione descritte nell'allegato ZA della norma armonizzata

EN 13 986:2004+A1:2015

sono applicate secondo il sistema 2+ e che
il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti ivi previsti.

riguardo l'autocontrollo della produzione, vengono rispettate scrupolosamente.
Il presente certificato é stato emesso per la prima volta il 12 dicembre 2012 (EN 13986:2004) ed ha vali-dità, affinché il contenuto della sopraccitata normativa armonizzata venga modificato ed i meccanismi di produzione nelle aziende e dell'autocontrollo subiscono modifiche rilevanti.

Dresden, 16 juni 2023

Data

Entwicklungs- und Prueflabor Holztechnologie GmbH
EPH
SURVEILLANCE OF FPC

i.V. D...

Dr.-Ing. Rico Emmler
Autorita di Certification

CE

nordpan RUBNER

Dichiarazione di prestazione – n°: Nordpan-02.5-SWP/2 S

Modificata il 01.01.2024

In conformità all'ordinanza Nr. 305/2011 (BauPVo)

1. Codice di identificazione del tipo di prodotto	SWP/2 S-D
2. Marcatura per l'identificazione del tipo di prodotto	SWP/2 S-D (intervallo di spessore 13-60mm), tre strati (L3) o cinque strati (L5)
3. Nome e indirizzo del produttore	Nordpan Srl, Zona Industriale 7, I-39030 VALDAORA
4. Scopo di impiego del prodotto da costruzione	Pannello di legno massiccio ai sensi di EN 13353:2022 per l'utilizzo come struttura portante in zone umide
5. Sistema per la valutazione/il controllo	2+
6. Norma armonizzata applicabile	EN 13986:2004+A1:2015
7. Nome e numero identificativo dell'organismo notificato: *La Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Dresden GmbH (NB Nr. 0766) ha eseguito la prima ispezione dello stabilimento e del controllo di produzione aziendale (WKP) in conformità al sistema 2+ e si occupa del controllo, della stima e della valutazione continui del WKP.*	
8. Valutazione tecnica europea (ETA): mancante	

9. Caratteristiche principali in conformità a EN 12369-3:2022

			Intervallo di spessore nominale in mm			
			12-20	>20-30	>30-80	
Resistenza [N/mm²]	Sollecitazione verticale					
	Flessione *	$f_{m,\,0,\,flat}$	30	27	20	
		$f_{m,\,90,\,flat}$	5	5	10	
	Spinta	$f_{v,\,0,\,flat}$	1,0	1,0	1,0	
		$f_{v,\,90,\,flat}$	1,0	1,0	1,0	
	Sollecitazione orizzontale					
	Flessione	$f_{m,\,0,\,edge}$	25	18	12	
		$f_{m,\,90,\,edge}$	12	12	12	
	Trazione	$f_{t,\,0}$	12	9	6	
		$f_{t,\,90}$	3	3	3	
	Pressione	$f_{c,\,0}$	18	16	10	
		$f_{c,\,90}$	12	10	10	
	Spinta	$f_{v,\,0,\,edge}$	4	4	2,5	
		$f_{v,\,90,\,edge}$	4	4	2,5	
Rigidità [N/mm²]	Sollecitazione verticale					
	Flessione *	$E_{m,\,0,\,flat}$	10000	10000	8000	
		$E_{m,\,90,\,flat}$	650	800	1500	
	Spinta	$G_{0,\,flat}$	50	50	50	
		$G_{90,\,flat}$	50	50	50	
	Sollecitazione orizzontale					
	Flessione	$E_{m,\,0,\,edge}$	6000	5000	4000	
		$E_{m,\,90,\,edge}$	4000	4000	4000	
	Trazione	$E_{t,\,0}$	6000	5000	4000	
		$E_{t,\,90}$	4000	4000	4000	
	Pressione	$E_{c,\,0}$	6000	3500	2500	
		$E_{c,\,90}$	4000	2500	2500	
	Spinta	$G_{0,\,edge}$	450	450	450	
		$G_{90,\,edge}$	450	450	450	

** Si prega di notare i valori dichiarati individualmente alla fine del documento!*

Deviazione da impatto come resistenza sotto carico concentrato e rigidità sotto carico concentrato	npd
Portata pannelli da parete	npd
Resistenza agli urti	npd

Comportamento al fuoco	Classe di comportamento al fuoco	Spessore minimo	Condizione di utilizzo finale
	D-s2,d0	12 mm	Senza traferro d'aria dietro al pannello di legno
		15 mm	Con traferro d'aria chiuso dietro al pannello di legno
		18 mm	Con traferro d'aria aperto dietro al materiale legnoso

	D-s2,d2	12 mm	Con traferro d'aria chiuso o aperto di non più di 22 mm dietro al pannello di legno

Permeabilità al vapore acqueo		- Peso specifico apparente medio 300 kg/m³: μ umido 50, μ secco 150 - Peso specifico apparente medio 500 kg/m³: μ umido 70, μ secco 200
Emissione di formaldeide		E1
Emissione di pentaclorofenolo		≤ 5 ppm
Isolamento al rumore aereo		npd
Fonoassorbenza		0,10 per gamma di frequenze 250-500 Hz 0,30 per gamma di frequenze 1000-2000 Hz
Conduttività termica (densità)		- Peso specifico apparente medio 300 kg/m³: λ = 0,09 W/mK - Peso specifico apparente medio 500 kg/m³: λ = 0,13 W/mK
Resistenza alla pressione di appoggio		ρ_k = 430 kg/m³
Permeabilità all'aria		npd
Durevolezza	Qualità dell'incollaggio	SWP/2 ai sensi di EN 13354:2008 (in seguito a deposito in acqua bollente) •0,4 ≤ fV < 0,8 N/mm² (con quota di rottura del legno ≥ 40%) •0,8 ≤ fV < 1,2 N/mm² (con quota di rottura del legno ≥ 20%) •fV ≥ 1,2 N/mm² (nessun requisito di rottura del legno)
	Resistenza a trazione trasversale	npd
	Aumento di spessore	npd
	Resistenza all'umidità	SWP/2
	meccanica (ossia resistenza allo scorrimento-scorrimento viscoso)	npd
	biologica	npd

npd: parametro non stabilito

Firmato per il produttore e a nome del produttore:

Horst Kofler
Amministratore delegato

Valdaora, il 01.01.2024

nordpan
RUBNER
NORDPAN GMBH/SRL
Industriezone 7 Zona Industriale
I-39030 OLANG – VALDAORA (BZ)
Mwst-Nr. 00124160219 Part. IVA
Tel. 0474 496255 – Fax 0474 498002

È possibile richiedere versioni più vecchie della dichiarazione di prestazione all'indirizzo:
info@nordpan.com

**** Valori di flessione dichiarati individualmente 3-S NORDPAN:***

Valori di flessione in N/mm² - Valori dichiarati individualmente (SD) per 3-S NORDPAN SRL										
Spessore mm	13	16	19	22	27	32	35	42	49	60
Flessione $f_{m,\,0,\,flat}$	35	35	35	30	30	25	25	25	25	25
Flessione $f_{m,\,90,\,flat}$	7,0	7,0	7,0	7,3	6	10	10	10	10	13
Flessione $E_{m,\,0,\,flat}$	10400	10000	10200	10000	10200	9700	9300	9900	9400	9400
Flessione $E_{m,\,90,\,flat}$	650	800	800	1300	800	1500	1500	1500	1500	1500

EPH®
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prueflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11054-01-00

accreditato dalla Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Organismo europeo notificato di costruzione 0766
Organismo ufficialmente riconosciuto del DIBt SAC 03

CE

CERTIFICATO RELATIVO ALL' AUTOCONTROLLO DELLA

0766 – CPR – 363 – 01

In conformità alla direttiva dell'Unione Europea 305/2011/EU del 9 marzo 2011 in merito all'adeguamento delle disposizioni legislative ed amministrative dei paesi membri per i prodotti edili (direttiva dei prodotti edili - DPE), modificati tramite la direttiva dell'Unione Europea 93/68/EWG del 22 luglio 1993, si certifica, che il prodotto edile

Nordpan Pannello a tre e cinque strati

Panello in legno massiccio multistrato secondo la normativa EN 13353
per uso interno, quale prodotto edile portante in ambienti umidi,
classe tecnica SWP/2 S L3 e L5 (portante) nonché
classe tecnica SWP/2 SD L3 e L5 (portante, valori dichiarati)
spessori nominali da 13 a 60 mm

Prodotto tramite:

NORDPAN GmbH
Zona Industriale 7
39030 Valdaora – Olang
Italia

Presso gli stabilimenti produttivi:
NORDPAN GmbH; Valdaora – Olang; Italia
NORDPAN Rubner Holzbauelemente GmbH; – Strassen, Austria

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni relative alla valutazione e alla verifica della costanza di prestazione descritte nell'allegato ZA della norma armonizzata

EN 13 986:2004+A1:2015

sono applicate secondo il sistema 2+ e che
il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti ivi previsti.

riguardo l'autocontrollo della produzione, vengono rispettate scrupolosamente.
Il presente certificato é stato emesso per la prima volta il 12 dicembre 2012 (EN 13986:2004) ed ha vali-dità, affinché il contenuto della sopraccitata normativa armonizzata venga modificato ed i meccanismi di produzione nelle aziende e dell'autocontrollo subiscono modifiche rilevanti.

Dresden, 16 juni 2023

Data

Entwicklungs- und Prueflabor Holztechnologie GmbH
EPH
SURVEILLANCE OF FPC

i.V. Dr.-Ing. Rico Emmler
Autorita di Certification

CE

nordpan RUBNER

Dichiarazione di prestazione – n°: Nordpan-03.5-SWP/3 S

Modificata il 01.01.2024

In conformità all'ordinanza Nr. 305/2011 (BauPVo)

1. Codice di identificazione del tipo di prodotto	SWP/3 S-D
2. Marcatura per l'identificazione del tipo di prodotto	SWP/3 S-D (intervallo di spessore 13-60mm), tre strati (L3) o cinque strati (L5)
3. Nome e indirizzo del produttore	Nordpan Srl, Zona Industriale 7, I-39030 VALDAORA
4. Scopo di impiego del prodotto da costruzione	Pannello di legno massiccio ai sensi di EN 13353:2022 per l'utilizzo come struttura portante per uso esterno
5. Sistema per la valutazione/il controllo	2+
6. Norma armonizzata applicabile	EN 13986:2004+A1:2015

7. Nome e numero identificativo dell'organismo notificato:
La Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie Dresden GmbH (NB Nr. 0766) ha eseguito la prima ispezione dello stabilimento e del controllo di produzione aziendale (WKP) in conformità al sistema 2+ e si occupa del controllo, della stima e della valutazione continui del WKP.

8. Valutazione tecnica europea (ETA): mancante

9. Caratteristiche principali in conformità a EN 12369-3:2022

			Intervallo di spessore nominale in mm			
			12-20	>20-30	>30-80	
Resistenza [N/mm²]	Sollecitazione verticale					
	Flessione *	$f_{m,0,flat}$	30	27	20	
		$f_{m,90,flat}$	5	5	10	
	Spinta	$f_{v,0,flat}$	1,0	1,0	1,0	
		$f_{v,90,flat}$	1,0	1,0	1,0	
	Sollecitazione orizzontale					
	Flessione	$f_{m,0,edge}$	25	18	12	
		$f_{m,90,edge}$	12	12	12	
	Trazione	$f_{t,0}$	12	9	6	
		$f_{t,90}$	3	3	3	
	Pressione	$f_{c,0}$	18	16	10	
		$f_{c,90}$	12	10	10	
	Spinta	$f_{v,0,edge}$	4	4	2,5	
		$f_{v,90,edge}$	4	4	2,5	
Rigidità [N/mm²]	Sollecitazione verticale					
	Flessione *	$E_{m,0,flat}$	10000	10000	8000	
		$E_{m,90,flat}$	650	800	1500	
	Spinta	$G_{0,flat}$	50	50	50	
		$G_{90,flat}$	50	50	50	
	Sollecitazione orizzontale					
	Flessione	$E_{m,0,edge}$	6000	5000	4000	
		$E_{m,90,edge}$	4000	4000	4000	
	Trazione	$E_{t,0}$	6000	5000	4000	
		$E_{t,90}$	4000	4000	4000	
	Pressione	$E_{c,0}$	6000	3500	2500	
		$E_{c,90}$	4000	2500	2500	
	Spinta	$G_{0,edge}$	450	450	450	
		$G_{90,edge}$	450	450	450	

** Si prega di notare i valori dichiarati individualmente alla fine del documento!*

Deviazione da impatto come resistenza sotto carico concentrato e rigidità sotto carico concentrato	npd
Portata pannelli da parete	npd
Resistenza agli urti	npd

Comportamento al fuoco	Classe di comportamento al fuoco	Spessore minimo	Condizione di utilizzo finale
	D-s2,d0	12 mm	Senza traferro d'aria dietro al pannello di legno
		15 mm	Con traferro d'aria chiuso dietro al pannello di legno
		18 mm	Con traferro d'aria aperto dietro al materiale legnoso

	D-s2,d2	12 mm	Con traferro d'aria chiuso o aperto di non più di 22 mm dietro al pannello di legno

Permeabilità al vapore acqueo		- Peso specifico apparente medio 300 kg/m³: μ umido 50, μ secco 150 - Peso specifico apparente medio 500 kg/m³: μ umido 70, μ secco 200
Emissione di formaldeide		E1
Emissione di pentaclorofenolo		≤ 5 ppm
Isolamento al rumore aereo		npd
Fonoassorbenza		0,10 per gamma di frequenze 250-500 Hz 0,30 per gamma di frequenze 1000-2000 Hz
Conduttività termica (densità)		- Peso specifico apparente medio 300 kg/m³: λ = 0,09 W/mK - Peso specifico apparente medio 500 kg/m³: λ = 0,13 W/mK
Resistenza alla pressione di appoggio		ρ_k = 430 kg/m³
Permeabilità all'aria		npd
Durevolezza	Qualità dell'incollaggio	SWP/3 ai sensi di EN 13354:2008 (in seguito a deposito in acqua bollente intermittente) •0,4 ≤ fV < 0,8 N/mm² (con quota di rottura del legno ≥ 40%) •0,8 ≤ fV < 1,2 N/mm² (con quota di rottura del legno ≥ 20%) •fV ≥ 1,2 N/mm² (nessun requisito di rottura del legno)
	Resistenza a trazione trasversale	npd
	Aumento di spessore	npd
	Resistenza all'umidità	SWP/3
	meccanica (ossia resistenza allo scorrimento-scorrimento viscoso)	npd
	biologica	npd

npd: parametro non stabilito

Firmato per il produttore e a nome del produttore:

Horst Kofler
Amministratore delegato

Valdaora, il 01.01.2024

nordpan
RUBNER
NORDPAN GMBH-SRL
Industriezone 7 Zona Industriale
I-39030 OLANG - VALDAORA (BZ)
Mwst-Nr. 00124160219 Part. IVA
Tel. 0474 496255 - Fax 0474 498002

È possibile richiedere versioni più vecchie della dichiarazione di prestazione all'indirizzo:
info@nordpan.com

**** Valori di flessione dichiarati individualmente 3-S NORDPAN:***

Valori di flessione in N/mm² - Valori dichiarati individualmente (SD) per 3-S NORDPAN SRL										
Spessore mm	13	16	19	22	27	32	35	42	49	60
Flessione $f_{m,\,0,\,flat}$	35	35	35	30	30	25	25	25	25	25
Flessione $f_{m,\,90,\,flat}$	7,0	7,0	7,0	7,3	6	10	10	10	10	13
Flessione $E_{m,\,0,\,flat}$	10400	10000	10200	10000	10200	9700	9300	9900	9400	9400
Flessione $E_{m,\,90,\,flat}$	650	800	800	1300	800	1500	1500	1500	1500	1500

EPH
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prueflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11054-01-00

accreditato dalla Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Organismo europeo notificato di costruzione 0766
Organismo ufficialmente riconosciuto del DIBt SAC 03

CE

CERTIFICATO RELATIVO ALL' AUTOCONTROLLO DELLA

0766 – CPR – 364 – 01

In conformità alla direttiva dell'Unione Europea 305/2011/EU del 9 marzo 2011 in merito all'adeguamento delle disposizioni legislative ed amministrative dei paesi membri per i prodotti edili (direttiva dei prodotti edili - DPE), modificati tramite la direttiva dell'Unione Europea 93/68/EWG del 22 luglio 1993, si certifica, che il prodotto edile

Nordpan Pannello a tre e cinque strati

Panello in legno massiccio multistrato secondo la normativa EN 13353
per uso esterno, quale prodotto edile portante in ambienti esterna,
classe tecnica SWP/3 S L3 e L5 (portante) nonché
classe tecnica SWP/3 SD L3 e L5 (portante, valori dichiarati)
spessori nominali da 13 a 60 mm

Prodotto tramite:

NORDPAN GmbH
Zona Industriale 7
39030 Valdaora – Olang
Italia

Presso gli stabilimenti produttivi:
NORDPAN GmbH; Valdaora – Olang; Italia
NORDPAN Rubner Holzbauelemente GmbH; – Strassen, Austria

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni relative alla valutazione e alla verifica della costanza di prestazione descritte nell'allegato ZA della norma armonizzata

EN 13 986:2004+A1:2015

sono applicate secondo il sistema 2+ e che
il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti ivi previsti.

riguardo l'autocontrollo della produzione, vengono rispettate scrupolosamente.
Il presente certificato é stato emesso per la prima volta il 12 dicembre 2012 (EN 13986:2004) ed ha vali-dità, affinché il contenuto della sopraccitata normativa armonizzata venga modificato ed i meccanismi di produzione nelle aziende e dell'autocontrollo subiscono modifiche rilevanti.

Dresden, 16 juni 2023

Data

Entwicklungs- und Prueflabor Holztechnologie GmbH
EPH
SURVEILLANCE OF FPC

i.V. Dr.-Ing. Rico Emmler
Autorita di Certification